

Equivalencia de Espesores

Chapas finas laminadas en frío · NBR 5915 / MSG

NBR 5915				
Nominal	Espesor · mm		Peso kg/m ²	
	Separación	Mínimo	Máximo	
*0,30		0,25	0,35	2,40
0,34	+/-0,05	0,29	0,39	2,72
*0,38		0,33	0,43	3,04
0,43		0,38	0,48	3,44
*0,45		0,40	0,50	3,60
0,53		0,45	0,61	4,24
*0,60	+/-0,08	0,52	0,68	4,80
0,67		0,59	0,75	5,36
*0,75		0,67	0,83	6,00
*0,85	+/-0,09	0,76	0,94	6,80
*0,90		0,81	0,99	7,20
*1,06	+/-0,10	0,96	1,16	8,48
*1,20		1,10	1,30	10,00
1,40	+/-0,13	1,27	1,53	11,20
*1,50		1,37	1,63	12,00
*1,70		1,57	1,83	13,60
*1,90	+/-0,18	1,72	2,08	15,20
*2,25		2,07	2,43	18,00
*2,65	+/-0,25	2,40	2,90	21,20
*3,00		2,75	3,25	24,00

MSG				
Vitola	Espesor · mm			Pulg. nom.
	Nominal	Mínimo	Máximo	
30	0,30	0,25	0,35	.012
29	0,34	0,29	0,39	.013
28	0,38	0,33	0,43	.015
27	0,42	0,37	0,47	.016
26	0,46	0,41	0,51	.018
25	0,53	0,45	0,61	.021
24	0,61	0,53	0,69	.024
23	0,68	0,60	0,76	.027
22	0,76	0,68	0,84	.030
21	0,84	0,75	0,93	.033
20	0,91	0,82	1,00	.036
19	1,06	0,96	1,16	.042
18	1,21	1,11	1,31	.048
17	1,37	1,24	1,50	.054
16	1,52	1,39	1,65	.060
15	1,71	1,58	1,84	.067
14	1,90	1,72	2,08	.075
13	2,28	2,10	2,46	.090
12	2,66	2,41	2,91	.105
11	3,04	2,79	3,29	.120