

Equivalencia de Espesores

Chapas finas laminadas en caliente · NBR 5906 / MSG

NBR 5906				
Nominal	Espesor · mm		Peso kg/m ²	
	Separación	Mínimo	Máximo	
1,50	+/-0,15	1,35	1,65	12,00
1,70		1,55	1,85	13,60
1,90		1,70	2,10	15,20
2,00	+/-0,20	1,80	2,20	16,00
2,25		2,05	2,45	18,00
2,65		2,40	2,90	21,20
3,00		2,75	3,25	24,00
3,35		3,10	3,60	26,80
3,75		3,50	4,00	30,00
4,25		4,00	4,50	34,00
4,50		4,25	4,75	36,00
4,75		4,50	5,00	38,00
5,00		4,75	5,25	40,00

MSG				
Vitola	Espesor · mm			Pulg. nom.
	Nominal	Mínimo	Máximo	
16	1,52	1,37	1,67	.060
15	1,71	1,56	1,86	.067
14	1,90	1,70	2,10	.075
-	-	-	-	-
13	2,28	2,08	2,48	.090
12	2,66	2,41	2,91	.105
11	3,04	2,79	3,29	.120
10	3,42	3,17	3,67	.134
9	3,80	3,55	4,05	.149
8	4,18	3,93	4,43	.164
7	4,55	4,30	4,80	.179
3/16"	4,76	4,51	5,01	.188
6	4,94	4,69	5,19	.194