

Equivalencia de Espesores

Chapas cincadas · Estándar CSN · Norma NBR 7008

NBR 7008					
MSG	Espesor · mm				Peso kg/m²
	Nominal	Separación	Mínimo	Máximo	
30	0,35		0,28	0,42	2,80
28	0,43	+/-0,07	0,36	0,50	3,44
26	0,50		0,43	0,57	4,00
24	0,65	+/-0,10	0,55	0,75	5,20
22	0,80		0,70	0,90	6,40
20 *	0,95	+/-0,12	0,82	1,07	7,60
19	1,11	+/-0,15	0,96	1,26	8,88
18	1,25		1,10	1,40	10,00
16	1,55	+/-0,17	1,38	1,72	12,40
14	1,95	+/-0,22	1,73	2,17	15,60
13	2,30		2,08	2,52	18,40
12	2,70	+/-0,25	2,45	2,95	21,60

* En revisión: 0,95 +/-0,12 da un mínimo teórico de 0,83; la tabla fuente indica 0,82. Sin confirmar – valor no modificado.