

Composición Química

Aceros al carbono · Norma SAE

Norma Técnica	Grado	C	Mn	P Máx.	S Máx.
SAE	1006	0,08 máx.	0,45 máx.	0,04	0,05
	1008	0,10 máx.	0,50 máx.	0,04	0,05
	1010	0,08-0,13	0,30-0,60	0,04	0,05
	1012	0,10-0,15	0,30-0,60	0,04	0,05
	1015	0,12-0,18	0,30-0,60	0,04	0,05
	1018	0,15-0,20	0,60-0,90	0,04	0,05
	1020	0,17-0,23	0,30-0,80	0,04	0,05
	1045	0,42-0,50	0,60-0,90	0,04	0,05
	1050	0,47-0,55	0,60-0,90	0,04	0,05
	1070	0,65-0,76	0,60-0,90	0,04	0,05